

## TIMM-CRETE B 1002

Plastificante / Reductor de agua según UNE EN 934.2

### Descripción

El TIMM-CRETE B 1002 es un aditivo plastificante/reductor de agua del tipo de Rango medio diseñado para cubrir diversas aplicaciones de los hormigones en cualquier estación del año. Se puede utilizar dentro del rango de dosificación, como reductor de agua o como mejorador de la trabajabilidad de los hormigones. A dosificaciones altas actúa como un superplastificante.

El TIMM-CRETE B 1002 está formulado sobre la base de una mezcla de compuestos orgánicos de síntesis, resultando un potente defloculador y potenciador de la hidratación del cemento.

Dependiendo del nivel de dosificación, el TIMM-CRETE B 1002 cumple como aditivo Tipo A, D y G según ASTM C 494, con la BS 5075- 1 y UNE EN 934-2: Tabla2.

### Beneficios y ventajas

- El TIMM-CRETE B 1002 proporciona excepcionales resistencias finales a compresión en un amplio rango de dosificaciones de cemento.
- Proporciona una excelente retención de la plasticidad
- Elevadas reducciones de agua
- Un efecto retardante limitado y predecible.
- Compatible con hormigones con cementos de adición
- A dosificaciones elevadas pueden lograrse hormigones autonivelantes
- Mejora la cohesión
- Capacidad multifuncional

### Características técnicas

- Apariencia: Líquido marrón oscuro.
- Peso específico: 1.19 a 20°C.
- Residuo seco: 39.0 - 43.0%
- pH a 20°C: 7.5 - 9.5
- Contenido en iones cloruro:  $\leq$  0.1% según UNE EN 480-10.
- Temperatura de congelación: aprox. -4°C.

### Dosificación

Rango: 0.4 al 1.2% sobre peso de cemento.

TIMM-CRETE B 1002 es un producto versátil, de alto rendimiento que proporciona beneficios en una amplia variedad de aplicaciones.

Como la mayoría de productos de este tipo, su nivel de eficacia depende de la cantidad de producto utilizado y la

naturaleza específica de la mezcla de hormigón. El rendimiento del TIMM-CRETE B 1002 se debe de determinar tras ensayos preliminares utilizando los materiales reales de la mezcla de hormigón y en los que se determine las dosificaciones óptimas para lograr el mayor beneficio tanto para el hormigón fresco como endurecido.

Como guía para los ensayos iniciales se recomienda una dosificación del orden del 0.4% sobre peso de cemento.

La dosificación típica oscila entre el 0.6 y el 1.0%.

El TIMM-CRETE B 1002 se suministra listo para su uso. Se debe de añadir a las mezclas de hormigón durante el proceso de mezclado al mismo tiempo que el agua o con el agua.

No se debe de añadir nunca directamente sobre el cemento.

En general no se precisa alargar el tiempo de mezclado normal, excepto cuando se quiera obtener un hormigón de gran fluidez a pie de obra. Cuando se utiliza para esta aplicación, se puede añadir al hormigón normal antes de su vertido, efectuándose un mezclado suplementario durante un mínimo de un minuto por m<sup>3</sup>.

Recomendamos que los aditivos líquidos para el hormigón se añadan a las amasadoras por medio de equipos dosificadores automáticos.

Para este fin se dispone de diversos modelos que pueden ser facilitados por Timm Construction Products bajo pedido.

Como en la mayoría de aditivos para el hormigón, el TIMM-CRETE B 1002 no debe de ponerse en contacto con otros aditivos antes de su mezclado en el hormigón.

### Efecto de la dosificación

Cuando se incrementa la dosificación dentro del rango recomendado, se incrementa también la trabajabilidad y el retraso en el fraguado. Debido a las características de fraguado controlado del TIMM-CRETE B 1002, éste se mantendrá dentro de unos niveles aceptables.

### Efectos de la sobredosificación

La dosificación accidental del TIMM-CRETE B 1002 por encima del rango de dosificación aconsejado, particularmente en tiempo frío, se verá acompañada de un retraso en el tiempo de fraguado. No obstante, si el hormigón se cura correctamente, las resistencias finales serán en general, superiores a las de un hormigón normal. Cuando se prevea la necesidad realizar sobredosificaciones, es recomendable consultar con nuestro departamento de Servicio Técnico.



# TIMM-CRETE B 1002

Timm Construction Products: Casuarinas, Parcela 114. Polígono Industrial de Arinaga • 35119 Agüimes  
Tlf.: 928 189 063 - 928 184 036 • Fax: 928 183 290 • www.timm.es • info@timm.es

## Compatibilidades

El TIMM-CRETE B 1002 se puede utilizar con todos los tipos de cemento Portland.

También se puede utilizar en hormigones que contengan adiciones activas. Cuando se use con cementos especiales se debe consultar a TIMM Construction Products.

El TIMM-CRETE B 1002 no se puede mezclar con otros aditivos. El efecto del aditivo puede verse afectado por la presencia de otros productos químicos. Recomendamos que en tales circunstancias consulte a TIMM Construction Products.

## Suministro y Almacenaje

TIMM-CRETE B 1002 se suministra en bidones de 250 Kg y en contenedores de 1200 Kg no retornables y a granel.

Debe de almacenarse por encima de 0°C y debe protegerse de la helada. En caso de congelación, calentar el producto con cuidado y rehomogeneizar mediante agitación.

- Caducidad del producto suministrado en bidones sin abrir:  
2 años a partir de la fecha de fabricación.
- Caducidad del producto suministrado a granel:  
1 año a partir de la fecha de fabricación.

## Precauciones:

El TIMM-CRETE B 1002 está formulado de forma que no presente peligro de incendio ni sobre la salud. No obstante, en caso de vertido, el suelo se vuelve resbaladizo, debiéndose lavar inmediatamente con agua fría.

Para más información ver la Hoja de Seguridad del producto.

## NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.

Propiedades	
Función principal:	Reductor de agua de alta actividad / superplastificante
Efecto secundario:	Riesgo de disgregación a dosis elevadas
Aspecto físico:	Líquido marrón oscuro
pH, (a 20°C)	7.5 - 9.5
Densidad (a 20° C):	1,2 ± 0,02 gr/cm3
Contenido en cloruros:	≤ 0,1%

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse las «Especificaciones de Ventas» a nuestro Departamento Técnico.